



SEMIN LISSEUR

DECKPUTZ EXTRA FEIN

INNEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

Extra feiner Deckputz in Pulverform für Arbeiten im Innenbereich. Dient zur Vorbereitung von Untergründen vor dem Farbauftrag, dem Anbringen von Tapeten oder Wandverkleidungen. SEMIN GLÄTTSPACHTEL ist ganz besonders geeignet vor dem Auftragen einer hochwertiger seidenmatter oder glänzender Farbe.

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Kalziumkarbonat, redispersierbares Harz, Flussmittel und verschiedene Zusätze.

Die angemachte Masse ist weiß.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

Wände und Decken im Innenbereich:

- Gipskartonplatten.
- Gips-Wandbauplatten.
- Beton.
- Zementputz.
- Alte Anstrichfarbe.
- Grundierungen.
- Rohbearbeitungsputz auf Gipsbasis. (SEMIN ROHBEARBEITUNG, SEMIN G usw.).

BESCHICHTUNGEN.

Tapete, Anstrichfarbe, Wandbeschichtung.

DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

DTU 59.1.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.

- Abbindezeit: > 24 Std. (schnelltrocknender Putz).
- Dichte des Pulvers: 0,8.
- pH-Wert: 7.
- Körnung: sehr fein.
- Haftung: gemäß NFT 30 608.

DAZUGEHÖRIGE PRODUKTE.

SEMIN G, SEMIN ROHBEARBEITUNG als Rohbearbeitungsputz.

VERPACKUNG.

1,5, 5 und 25 kg-Säcke auf folienverschweißter Palette. 12 kg-Eimer auf folienverschweißter Palette.

LAGERUNG.

9 Monate vor Feuchtigkeit geschützt, in der nicht angebrochenen Originalverpackung.

ANWENDUNG

VERWENDUNGSHINWEISE.

Die Temperatur beim Auftragen und Trocknen muss zwischen 8 und 35° C liegen.

Das Auftragen muss in Form einer Filmschicht erfolgen.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE VOR DER ANBRINGUNG.

Die Untergründe müssen mit DTU 59.1 konform sein, d. h. sauber, trocken, staubfrei, hart und ohne jegliche Spuren von Trennmittel.

Auf zu unregelmäßigen Untergründen zuvor einen Rohbearbeitungsputz auftragen.

Betonflächen, Gipsbetonplatten und Gips-Wandbauplatten abbröckeln, abbürsten und entstauben.

Alte Farbanstriche ablaugen, abwaschen und grundieren.

WASSERZUGABE.

Ca. 11 bis 12 Liter Wasser pro 25 kg-Sack.

Die so gewonnene Fertigmasse 15 Minuten stehen lassen.

AUFTRAGUNG.

Das Produkt kann manuell mit einer Traufel, einem Spachtel, einem Spachtelmesser oder auch maschinell aufgetragen werden.

Den Putz aushärten lassen und ggf. vor dem Abschleifen fehlerhafte Stellen abbröckeln.

TROCKNUNGSZEIT.

4 bis 8 Stunden, je nach Schichtdicke, dem Untergrund und den Umgebungsbedingungen.

VERBRAUCH.

250 bis 400 g/m².

DECKPUTZ EXTRA FEIN

SEMIN LISSEUR eignet sich besonders gut zur Vorbereitung von Untergründen vor dem Farbauftrag oder der Anbringung von Tapeten oder Wandverkleidungen.

Seine extrem feine Körnung macht ihn zu einem idealen Deckputz vor dem Auftragen hochwertiger Anstrichfarben.

VORTEILE

- Hervorragende Anwendungsqualität.
- Bemerkenswerte Oberflächenausführung.
- Kann maschinell aufgetragen werden.

VERARBEITUNGSTIPPS

Wenn Ihr Untergrund größere Unebenheiten aufweist, wenden Sie zuvor den Rohbearbeitungsputz SEMIN ROHBEARBEITUNG an.

AFNOR-Klassifizierung NFT 36.005
Familie III - Klasse 3.

Die Umweltschutz- und Hygieneerklärungen (FDES) sind verfügbar auf der Website

www.inies.fr

