



# SEMIN FIN

## DECKPUTZ FÜR DEN INNENBEREICH

### TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

Deckputz für Wände und Decken im Innenbereich. Kann auch bei kleinen Unregelmäßigkeiten auf den Untergrund aufgetragen werden. Lange Verwendungszeit.

### ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Gips, Kalziumkarbonat, redispersierbares Harz, Flussmittel und verschiedene Zusätze.

Die angemachte Masse ist weiß.

### ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

Wände und Decken im Innenbereich:

- Gipskartonplatten.
- Gips-Wandbauplatten.
- Beton.
- Zementputz.
- Alte Anstrichfarbe.
- Grundierungen.
- Rohbearbeitungsputz auf Gipsbasis (SEMIN ROHBEARBEITUNG, SEMIN G usw.).

### BESCHICHTUNGEN.

Tapete, Anstrichfarbe, Wandverkleidung.

### DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

DTU 59.1.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.

- Abbindezeit: 10 Stunden.
- Dichte des Pulvers: 0,9.
- pH-Wert: 7.
- Körnung: fein.
- Haftung: gemäß NFT 30 608.

### GEEIGNETE PRODUKTE.

SEMIN G, SEMIN ROHBEARBEITUNG als Rohbearbeitungsputz.

### VERPACKUNG.

5 und 25 kg-Säcke auf folienverschweißter Palette.

### LAGERUNG.

9 Monate vor Feuchtigkeit geschützt, in der nicht angebrochenen Originalverpackung.

## ANWENDUNG

### VERWENDUNGSHINWEISE.

Die Temperatur beim Auftragen und Trocknen muss zwischen 8 und 35° C liegen.

### VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE VOR DER ANBRINGUNG.

Die Untergründe müssen mit DTU 59.1 konform sein, d. h. sauber, trocken, staubfrei, hart und ohne jegliche Spuren von Trennmittel.

Auf zu unregelmäßigen Untergründen zuvor einen Rohbearbeitungsputz auftragen.

Betonplatten und Gips-Wandbauplatten abbröckeln, abbürsten und entstauben. Alte Farbanstriche ablaugen, abwaschen und grundieren.

### WASSERZUGABE.

Ca. 11 bis 12 Liter Wasser pro 25 kg-Sack.

Die Masse am besten mit einer Mischmaschine vermischen.

Die so gewonnene Fertigmasse 5 Minuten ruhen lassen und dann noch einmal vermischen.

### AUFTRAGUNG.

Das Produkt kann manuell mit einer Traufel, einem Spachtel oder einem Spachtelmesser aufgetragen werden.

Den Putz aushärten lassen und ggf. vor dem Abschleifen fehlerhafte Stellen abbröckeln.

Bei Auftrag einer seidenmatten oder glänzenden Anstrichfarbe SEMIN FIN abschlichten.

### TROCKNUNGSZEIT.

3 bis 6 Stunden, je nach Schichtdicke, dem Untergrund und den Umgebungsbedingungen.

### VERBRAUCH.

250 bis 400 g/m<sup>2</sup>.

## DECKPUTZ FÜR DEN INNENBEREICH

SEMIN FIN ist für die meisten Untergründe geeignet (Gipskartonplatten und Gips-Wandbauplatten, Putze, Beton, Zement, alte Anstrichfarben) und lässt sich auf leicht unregelmäßigen Untergründen auftragen.

### VORTEILE

- Hervorragende Gleitfähigkeit.
- Sehr hochwertige Oberflächen-ausführung.
- Wird frisch auf frisch aufgetragen.

### VERARBEITUNGSTIPPS

Alte Farbanstriche vor der Anwendung immer ablaugen.

Beginnen Sie mit dem Ablaugen am unteren Teil der Wand, um die abblätternde Masse von Farbresten leichter abzuspülen.

AFNOR-Klassifizierung NFT 36.005  
Familie III - Klasse 3

Umwelt- und  
Gesundheitserklärungen  
(FDES) verfügbar auf der Website

[www.inies.fr](http://www.inies.fr)

**HERVORRAGENDE  
GLEITFÄHIGKEIT**

